



Sika[®] Chapdur

Endurecedor superficial para pisos, con variedad de colores

Descripción

Sika[®] Chapdur es una mezcla de cuarzo, aditivos especiales, cemento, sellantes y pigmentos de excelente resistencia al tráfico, impacto y abrasión. Premezclado y listo para usarse.

USOS

Como endurecedor superficial para pisos en concreto o mortero, proporcionándoles una alta resistencia a la abrasión y al desgaste. Brinda además un toque decorativo cuando se emplea en sus versiones de color

Especialmente indicado para pisos de talleres, bodegas, estacionamientos, rampas, supermercados, plazas públicas, terminales de transportes, zonas de carga y descarga, etc. En pisos sujetos a tráfico pesado o a tránsito de vehículos con ruedas de acero.

CARACTERÍSTICAS /VENTAJAS

- No requiere mezclarse con cemento para su incorporación.
- Resistencia al impacto.
- Reduce costos de mantenimiento por desgaste de pisos.
- Permite marcar zonas de diferente uso por colores.
- Mejora la resistencia del concreto a aceites y grasas.
- No contiene partículas metálicas.
- Elimina la presencia superficial de fibras en concretos fibro-reforzados.
- Solución adecuada para pisos estampados

Datos del producto

Apariencia:

Polvo

COLORES

Gris concreto y gris francés.

Otros colores disponibles bajo pedido por proyecto.

Para algunos colores puede requerirse de un pedido mínimo de compra.

PRESENTACIÓN

Sika[®] Chapdur

FECHA, Julio 2015

Identificación No. 97040, 97044, 498700

Sika Mexicana S.A. de C.V.

Carretera libre a Celaya Km 8.5

Corregidora Querétaro

	Saco de 40 Kg
ALMACENAMIENTO	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL Seis (6) meses en su empaque original, bien cerrado, en lugar fresco y bajo techo, sobre estibas y resguardado de la humedad. No hacer pilas de más de seis bultos.
DATOS TÉCNICOS	BASE QUÍMICA Agregados mineral natural, mezclado con cemento, aditivos y pigmento DENSIDAD 1.45 kg/l ESPESOR DE CAPA 2.5 – 3 mm a un consumo de 5.5 kg/m ² .
Físicas/ Mecánicas	Dureza MOHS: 7 a 8 Resistencia a abrasión: Aplicado sobre concreto C25 (a 28 días de edad, 23 °C, 70% HR), presenta un desgaste del 30 al 40% respecto a una muestra testigo de concreto Concreto de Referencia: 9,8 cm ³ / 50 cm ² Concreto con Sika [®] Chapdur: 3,2 cm ³ / 50 cm ² TS 699 (Método Böhme)

MODO DE EMPLEO	PREPARACIÓN DEL SOPORTE El concreto del piso debe ser de muy buena calidad. Se debe preparar con la mínima cantidad de agua posible; para mejores resultados el revenimiento no debe exceder de 11 cm. El piso de concreto se cuele siguiendo los métodos convencionales de colocación, compactación, afinado y curado. Para mejorar la calidad del concreto use aditivos súper-plastificantes y reductores de agua de la línea Sikament[®] . APLICACIÓN DEL PRODUCTO Para dosificaciones hasta de 2 kg/m ² se aplica en un solo riego. En dosificaciones mayores, se procede en etapas iguales y consecutivas de la siguiente manera: 1.- Aplique los primeros 2 kg/m ² del producto requerido esparciendo la mezcla seca, tan pronto haya desaparecido el agua de exudación y antes de que el concreto del piso comience su fraguado inicial. Para obtener una adecuada penetración del Sika[®] Chapdur use una llana de magnesio y frótelo suavemente hasta introducirlo. 2.- Esparza la cantidad restante del Sika[®] Chapdur hasta completar la cantidad especificada por metro cuadrado. Espere a que se sature con la propia agua del concreto o mortero y proceda a introducirlo como en el punto 1. Cuando no brote más agua y estén completamente introducidas las cantidades especificadas del Sika[®] Chapdur por unidad de área, el piso estará listo para efectuar el acabado final.
-----------------------	--

Para colores claros especiales (ej. beige) utilice mínimo 5 a 6 Kg/m².

Detalles de Curado

El curado del **Sika® Chapdur** se hará con **Antisol Blanco** o agua, aplicándolo tan pronto se termine el afinado. La aplicación deberá hacerse preferentemente por aspersión.

Juntas:

Las juntas en el piso deberán cortarse entre 1 y 7 días (en función de la temperatura ambiente) posterior a la colocación del concreto.

Después de terminar los cortes limpie de inmediato todos los residuos del piso y las juntas. Las juntas pueden sellarse con **Sikaflex® 728 SL**, **Sikaflex® PRO-3** o con algún otro sellador **Sikaflex®** que sea adecuado para los requerimientos de diseño del piso.

Producto Aplicado Listo para su Uso

Temperatura del sustrato	Tráfico Peatonal	Curado Total
+10°C	~ 18 horas	~ 10 días
+20°C	~ 12 horas	~ 7 días
+30°C	~ 8 horas	~ 5 días

Nota: Los tiempos de espera son aproximados y son afectados por los cambios en las condiciones ambientales.

El consumo de **Sika® Chapdur** varía en función del tipo de uso del piso:

CONSUMO

	Colores Oscuros	Colores Claros Especiales
Tránsito liviano	2.0 kg/m ²	5.0 Kg/m ²
Tránsito mediano	4.0 kg/m ²	6.5 Kg/m ²
Tránsito pesado	6.0 kg/m ²	8.0 Kg/m ²

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura del Substrato

+5°C mín. / +35°C máx

Temperatura Ambiente

+5°C mín. / +35°C máx.

Humedad Relativa

+5°C mín. / +35°C máx.

INFORMACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD

Precauciones

- Aplique el **Sika® Chapdur** después de que haya desaparecido el agua de exudación y antes de que comience el fraguado inicial del concreto.
- La aplicación no debe realizarse bajo presencia de fuertes vientos en condiciones demasiado secas.
- No agregue más agua para introducir el **Sika® Chapdur**, el producto se debe trabajar únicamente con el agua que sube a la superficie.
- De acuerdo al color elegido el consumo por m² puede variar.
- Las variaciones en las características del concreto como el contenido de agua y de cemento pueden ocasionar ligeras variaciones de tono en el

Sika® Chapdur

FECHA, Julio 2015

Identificación No. 97040, 97044, 498700

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera libre a Celaya Km 8.5
Corregidora Querétaro



acabado final.

- Entre diferentes lotes de fabricación de un mismo color puede existir ligera variación en el tono, derivado por cada lote de cemento utilizado.
- Las variaciones de tono son normales durante el proceso de curado del concreto.
- Debe asegurarse una aplicación pareja del **Sika® Chapdur**. Los tiempos de colocación y la técnica de llaneado son esenciales.
- A humedades relativas bajas (menores a 40%), pueden presentarse eflorescencias.
- A humedades relativas altas (superior al 80%), puede presentarse sangrado y retrasarse el efecto de curado y endurecimiento, y pueden requerirse de un retrabajo adicional para lograr el acabado.
- En estado de servicio, dependiendo de las condiciones de limpieza y cuidados en interiores o exteriores, se podrían presentar variaciones ligeras en el color terminado

En caso de contacto con la piel lave la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lave rápidamente con agua abundante durante 15 minutos y acuda enseguida al médico. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

VALORES BASE

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio.

Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

NOTA LEGAL

Toda la información contenida en este documento y en cualquiera otra asesoría proporcionada, fueron dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika Mexicana de los productos siempre y cuando hayan sido correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de Sika Mexicana. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y el(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, como por ejemplo cambios en los sustratos, o en caso de una aplicación diferente, consulte con el Servicio Técnico de Sika Mexicana previamente a la utilización de los productos Sika. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. En todo caso referirse siempre a la última versión de la Hoja Técnica del Producto en www.sika.com.mx. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras condiciones generales vigentes de venta y suministro.

Para dudas o aclaraciones:

Sika responde
01 800 123 SIK
7 4 5 2
soporte.tecnico@mx.sika.com
sika.responde@mx.sika.com
www.sika.com.mx

Sika® Chapdur

FECHA, Julio 2015

Identificación No. 97040, 97044, 498700

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera libre a Celaya Km 8.5
Corregidora Querétaro

